

Fiche technique

Colle **ROYALE**

ROYALE 227

Adhésif PVA à base d'eau, type III, pour collage de bois francs

DESCRIPTION

Adhésif de haute qualité, à base d'eau et de résine de polyacétate de vinyle recommandée pour l'assemblage général de bois francs ainsi que le contre-collage de chants. Cet adhésif a un bon tack humide pour une action de préhension plus rapide et moins de glissement pendant le processus de serrage. Une fois sec, il offre un joint de colle franc et plus fort que le bois lui-même.

Cet adhésif peut aussi être utilisé dans des applications de pressage et dans tous les utilisations nécessitant une colle de haute qualité. Son temps d'ouverture prolongé permet un certain ajustement en cours d'assemblage.

APPLICATION RECOMMANDÉE

- Assemblage d'escalier
- Collage des bords de champs
- Collage général
- Placage et lamination

PROPRIÉTÉS PHYSIQUE

Taux de solides.....	48% (±1%)
Viscosité.....	4500 (±500)
Ph.....	4.5 (±0.5)
Densité relative.....	1.03 kg/litre
Ratio COV.....	moins de 5 g/litre
Film sec.....	Transparent & francs
Entreposage.....	6 mois à 15-25°C
Stabilité au gel.....	Non
Temps d'ouverture.....	15 à 20 minutes
Temps sous presse.....	45 minutes

DÉCLINAISONS DISPONIBLES

Blanche, Jaune et détection U.V.

MODE D'APPLICATION

Pinceau, rouleau et applicateur mécanique

CONDITIONNEMENT

3.78 litres (Gallon), 18.9 litres (Chaudière), 200 kg (Baril) et 1100 kg (Cuve)

La garantie offerte par **Abradhesif inc.** envers l'acheteur ou un tiers, à la suite de dommages découlant de l'utilisation directe ou indirecte du produit décrit ci-haut, se limitera au prix payé pour celui-ci. **Abradhesif inc.** s'engage, selon sa propre discrétion, à rembourser ou à remplacer le produit en cas de défectuosité, mais déclinera toute autre responsabilité pour dommage direct ou indirect.

Les renseignements fournis sont exacts au meilleur de notre connaissance, selon l'information dont nous disposons et de bonne foi, à la date de leur publication. Les informations fournies ne sont que des indications et ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une spécification de qualité. Les informations ne concernent que le produit spécifique désigné et peuvent ne pas être valables pour ce produit utilisé en combinaison avec d'autres substances ou dans tout procédé.