

# Fiche technique

Colle **ROYALE**

## ROYALE 933MAX

Adhésif PVA à base d'eau, pré-catalysé, de type I

### DESCRIPTION

Adhésif à base d'émulsion d'acétate de polyvinyle pré-catalysé, de type I, qui développe une excellente résistance à l'eau. Elle est utilisée dans l'industrie de la porte et fenêtre et lamination de placages et dans la fabrication de planchers ou parquets multicouches. Le produit peut être utilisé à une basse température tout en offrant un temps d'assemblage prolongé et on peut l'utiliser pour le collage à froid ou à chaud.

Fréquemment utilisé pour des assemblages nécessitant une résistance supérieure à l'eau, une exposition aux intempéries extérieures et/ou de surfaces en contact avec la nourriture.

### PROPRIÉTÉS D'EFFICACITÉ

- Surpasse les exigences de ANS/HPVA HPVA HP-1-2000 **Type 1**
- Surpasse ou rencontre ATM D4317 **Type 1**
- Grade **alimentaire** (contacts indirects) Conforme à 175.105 FDA

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUE

Taux de solides.....50% (±3%)  
Viscosité.....3800 (±750)  
Ph.....3.00 (±0.5)  
Densité relative.....1.10 kg/litre  
Film sec.....Brun pâle  
Temp. min. d'application....7°C / 45°F  
Ratio COV.....0.0105g/L

Entreposage.....12 mois à 15-25°C  
Stabilité au gel.....Oui, 5 cycles  
Temps d'assemblage.....5 à 10 minutes  
Temps sous presse.....30 à 120 minutes

### DÉCLINAISONS DISPONIBLES

Brun pâle/Beige

### MODE D'APPLICATION

Pinceau, rouleau et applicateur mécanique

### CONDITIONNEMENT

3.78 litres (Gallon), 20 kg (Chaudière),  
200 kg (Baril) et 1 125 kg (Cuve)

La garantie offerte par **Abradhesif inc.** envers l'acheteur ou un tiers, à la suite de dommages découlant de l'utilisation directe ou indirecte du produit décrit ci-haut, se limitera au prix payé pour celui-ci. **Abradhesif inc.** s'engage, selon sa propre discrétion, à rembourser ou à remplacer le produit en cas de défectuosité, mais déclinera toute autre responsabilité pour dommage direct ou indirect.

Les renseignements fournis sont exacts au meilleur de notre connaissance, selon l'information dont nous disposons et de bonne foi, à la date de leur publication. Les informations fournies ne sont que des indications et ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une spécification de qualité. Les informations ne concernent que le produit spécifique désigné et peuvent ne pas être valables pour ce produit utilisé en combinaison avec d'autres substances ou dans tout procédé.