

Fiche technique

Colle **ROYALE**

ROYALE C252

Adhésif de type contact, à base de solvant, pour application au pinceau

DESCRIPTION

Adhésif de type "contact" à base de caoutchouc néoprène utilisé pour l'encollage de stratifiés, placage de bois ou de plastique, panneaux, liège, tapis, tissus, métal en feuille et toutes autres combinaisons de ces matériaux à du bois, contreplaqué, panneaux de particules ou métal. Forme un lien permanent et durable lorsque les pièces sont assemblées et qu'une pression momentanée est appliquée.

Appliquer une couche uniforme sur les deux surfaces, laisser séché jusqu'à ce que le film deviennent collant au touché, placez les deux surfaces en positions exacte, puis appliquez une légère pression en partant du centre vers les cotés.

APPLICATION RECOMMANDÉE

- Collage de stratifiés plats et courbés
- Contreplaqués de bois et d'aggloméré
- Diverse substrats tel que l'aluminium, le fer et plusieurs plastiques

La garantie offerte par **Abradhesif inc.** envers l'acheteur ou un tiers, à la suite de dommages découlant de l'utilisation directe ou indirecte du produit décrit ci-haut, se limitera au prix payé pour celui-ci. **Abradhesif inc.** s'engage, selon sa propre discrétion, à rembourser ou à remplacer le produit en cas de défectuosité, mais déclinera toute autre responsabilité pour dommage direct ou indirect.

Les renseignements fournis sont exacts au meilleur de notre connaissance, selon l'information dont nous disposons et de bonne foi, à la date de leur publication. Les informations fournies ne sont que des indications et ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une spécification de qualité. Les informations ne concernent que le produit spécifique désigné et peuvent ne pas être valables pour ce produit utilisé en combinaison avec d'autres substances ou dans tout procédé.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUE

Taux de solides.....	21% (±1%)
Viscosité.....	1600 (±500)
Densité relative.....	0.83 kg/litre
Ratio COV.....	389 g/litre
Film sec.....	Jaune ambré
Pouvoir couvrant.....	±3 m ² /L (±120 pied ² /g)
Entreposage.....	18 mois à 15-25°C
Stabilité au gel.....	Jusqu'à -10°C
Temps de prise.....	de 10 à 20 minutes
Cure complète.....	72 heures

DÉCLINAISONS DISPONIBLES

Jaune ambre et couleurs sur mesure

MODE D'APPLICATION

Pinceau et Rouleau

CONDITIONNEMENT

3.78 Litres (Gallon) 18.9 Litres (Chaudière) et 200 kg (Baril)



abradhesif[®]
DEPUIS 1976

2000, Marie-Victorin, St-Bruno-de-Montarville (Qc) J3V 6B9
T: 450 441-2255 F: 450 441-2289
info@abradhesif.com