

Fiche technique

Colle **ROYALE**

ROYALE CL333

Adhésif contact à base d'eau

DESCRIPTION

Adhésif de type "contact" à base d'eau, utilisé pour l'encollage de panneaux en stratifiés, mousse polyuréthane, tissus sur bois, polystyrène et panneaux de contreplaqué ou de particules. **Adhésif sans solvant et pratiquement sans odeur**, dispose d'une bonne adhérence avec une faible pression, une bonne résistance au cisaillement et au pelage, et une résistance supérieure à la chaleur. Sa fluidité et haute teneur en matières solides procurent un étalement plus facile et de couvrir jusqu'à trois fois la superficie d'une colle contact à base de solvant.

Appliquer une couche uniforme de colle sur les deux surfaces, laisser sécher 20 à 60 minutes **jusqu'à ce que le film devienne transparent brillant** (les tâches ternes nécessitent une couche supplémentaire), placez les deux surfaces en position (liaison instantanée, ne pouvant être repositionnée), puis appliqué une pression ferme en partant du centre vers les cotés.

APPLICATION RECOMMANDÉE

- Stratifiés plats et courbés
- Tissus sur bois
- Styromousse et contreplaqué

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | |
|------------------------------|---|
| Taux de solides..... | 50% (±1,5) |
| Viscosité..... | 2 000 cps (±250) |
| Ph..... | 10.0 (±1) |
| Densité relative..... | 1.04 kg/litre |
| COV..... | 0g/litre |
| Pouvoir couvrant..... | ±9 m ² /L (±360 pied ² /g) |
| Entreposage..... | 18 mois à 15-25°C |
| Stabilité au gel..... | Jusqu'à -10°C |
| Temps d'ouverture..... | 60 minutes |
| Force maximale..... | Après 72 heures |
| Résistance à la chaleur..... | Jusqu'à 150°C (après durcissement de 15 jours) |

DÉCLINAISONS DISPONIBLES

Blanc ou vert aqua

MODE D'APPLICATION

Pinceau, rouleau ou fusil

CONDITIONNEMENT

3.78 litres (Gallon), 15 litres (Chaudière),
205 litres (Baril) et 1000 litres (Cuve)

CERTIFICATIONS

- LEED Indoor Environmental Quality Credit
4.1 & 4.4: Faibles émissions.
- Sans urée-formaldéhyde ajoutée

La garantie offerte par **Abradhesif inc.** envers l'acheteur ou un tiers, à la suite de dommages découlant de l'utilisation directe ou indirecte du produit décrit ci-haut, se limitera au prix payé pour celui-ci. **Abradhesif inc.** s'engage, selon sa propre discrétion, à rembourser ou à remplacer le produit en cas de défectuosité, mais déclinera toute autre responsabilité pour dommage direct ou indirect.

Les renseignements fournis sont exacts au meilleur de notre connaissance, selon l'information dont nous disposons et de bonne foi, à la date de leur publication. Les informations fournies ne sont que des indications et ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une spécification de qualité. Les informations ne concernent que le produit spécifique désigné et peuvent ne pas être valables pour ce produit utilisé en combinaison avec d'autres substances ou dans tout procédé.